

Карта Технических Данных ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ КАМИНА

ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ КАМИНА является огнестойкой массой, предназначенной для долговечных ремонтов, а также заполнения трещин, стыков в каминах, печах, решётках и вентиляционных каналах. Добавление синтетического волокна увеличивает его газонепроницаемость и является подтверждением того, что после упрочнения уплотнитель не подвергается усадке и растяжке.

ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ КАМИНА обладает высокой сцепляемостью с металлом, кирпичом и цементом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет и консистенция	чёрная паста
Состав	жидкое стекло, каолин, стеклянное волокно
Удельный вес	2,00 г/см ³
Рабочая температура	выше 0°C
Термическая сопротивляемость	до 1250°C после полного отверждения
pH	ок. 12
Время обработки	ок. 5 мин.
Время полного отверждения	ок. 24 часов в зависимости от толщины слоя и условий среды

ПРИМЕНЕНИЕ

- заполнение трещин, разрывов в печных и вентиляционных каналах;
- уплотнение дымоходов, печей и решёток;
- ремонт строительных элементов, подверженных действию огня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Стык должен быть чистым, без пыли, сажи, ржавчины, смазок и других загрязнений. Поверхность лучше всего обезжирить, промывая её ацетоном (для стекла, глазури, металла) или детергентом (искусственные материалы). Пористые поверхности (штукатурка, бетон) следует слегка увлажнить водой для улучшения сцепляемости уплотнителя.

Применение уплотнителя

Наконечник трубочки аппликатора нужно срезать под углом ширины шва и закрутить до срезанной выше резьбы отверстия резервуара. Уплотнитель нужно выжимать из резервуара при помощи монтажного пистолета, наполняя герметично шов либо накладывая уплотнитель на необходимую поверхность. Прилегающую ко шву поверхность защитить от загрязнения при помощи маскирующей пленки, которую следует убрать сразу после того, как шов будет разровнен перед застыванием уплотнителя. Шов следует разровнять при помощи ножа или гладкого шпателя, смоченного в воде. Оставить для упрочнения на 24 часа. Следует постепенно повышать температуру в системе до времени полного упрочнения шва. Слишком быстрое подогревание неотвержденного уплотнителя может привести к появлению складок и трещин, что приведет к негерметичности в системе. Избыток неупрочнённого уплотнителя удалить водой, а после упрочнения – механически.

ОГРАНИЧЕНИЕ В ПРИМЕНЕНИИ

- * **ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ КАМИНА** не может быть использован в системах центрального отопления и газовых системах;
- * **ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ КАМИНА** не может быть использован как в контакте с пищей, так и в

медицинских целях. Продукт не был исследован и не тестировался на его применение в медицине и фармацевтике.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ТРУДА

Продукт содержит вещества, действующие раздражающе на глаза и кожу. В случае непосредственного контакта с глазами следует немедленно обильно промыть их водой, а кожу - водой с мылом. Не допускать до контактов с детьми.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КАРТОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА ЛИБО С ЭТИКЕТОЙ НА УПАКОВКЕ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт упаковывается в картриджи объемом до 310 мл.

Хранить в условиях, не допускающих заморозков, в заводских герметичных упаковках, при комнатной температуре, сроком до 24 месяцев. Продукт не морозостоек. В течение долгого хранения может выделять незначительное количество растворителя (воды), что впрочем не сказывается негативно на качестве продукта

Дата разработки: 23.09.2005г.

Вся письменная или устная информация, предписания и указания даны на основе наших лучших знаний, исследований и опыта, в доброй вере соответственно с принципами, обязывающими производителя и наше Общество. Каждый потребитель этого материала убедится всеми возможными способами, включительно с проверкой окончательного продукта в соответствующих условиях, о пригодности доставляемых материалов для достижения намеренных им целей. Общество, его отделения и уполномоченные представители не могут нести ответственности за какие-либо потери, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования его материалов.