

Карта Технических Данных  
**МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO ДЛЯ ЛЕПНИНЫ**

**МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO ДЛЯ ЛЕПНИНЫ** является однокомпонентным водным клеем на основе стироло-акриловой дисперсии, предназначенным для приклеивания элементов из стиропора к пористым основаниям (поглощающим воду), например, к бетону, гипсу, цементу, кирпичу, древесностружечно-картонным плитам. После отверждения клей образует белый шов. Клей может применяться как внутри, так и снаружи помещений.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Клей предназначен для приклеивания:
- кессонов
- розеток и иных декоративных элементов из стиропора
- изоляционных материалов из стиропора
- керамических элементов к стенам

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Склеиваемые поверхности тщательно очистить, обеспылить и просушить. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точечно или полосами. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 15 минут. Приклеиваемый элемент приложить к основанию и сильно прижать. Полная прочность достигается по истечении 48 часов.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Клей упаковывается в картриджи. Хранить в течение 12 месяцев при температуре от +5°C до +30°C, предохранять от замерзания.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Состав:                         | акриловая дисперсия, минеральные наполнители         |
| Цвет и консистенция:            | белая паста                                          |
| Чистящее средство:              | вода перед отвердеванием                             |
| Максимальное время схватывания: | около 15 минут                                       |
| Плотность:                      | $1,5 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$                        |
| Время полного отверждения:      | 48 часов (в зависимости от условий окружающей среды) |
| Расход:                         | около 200 - 400 г/м <sup>2</sup>                     |
| Содержание твердых компонентов: | $75 \pm 3 \%$                                        |
| Температура нанесения:          | минимум + 10 °C                                      |
| Горючесть:                      | негорючий                                            |